



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN

Barniz alcídico uretanado de larga duración y resistencia al exterior, incluso en ambiente húmedo marino. Excelente brillo y brochabilidad. Elástico y resistente al desgaste.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Decoración y protección de uso exterior / interior, sobre madera natural o teñida, como puertas, ventanas, barnadas etc., en zonas costeras o ambientes húmedos y soleados.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Alcídico - uretanado	
Acabado:	Brillante	
Color:	Incoloro	
Densidad:	0,9 Kg/Litro, +- 0,05	
Sólidos en peso:	50 +- 1	
Rendimiento:	14 – 18 m ² /Litro y mano	Según absorción de la superficie
Secado:	Al tacto: 2 – 3 horas según temperatura. Repintado: 12 – 24 horas aprox.	
Envases:	4 Litros y 750 ml	20 L sobre pedido

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
Dilución orientativa: brocha y rodillo: 0 – 5%.
Pistola: 5 %

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Sintéticos 103/X

Preparación del soporte:

Soportes nuevos: Maderas nuevas:

El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%, que estén sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento: Maderas barnizadas o pintadas:

Si han sido barnizadas con barniz con color o incoloro, eliminar los productos extraños, eliminar las zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético, eliminar con decapante o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas. En cualquier caso, es conveniente comprobar la adherencia sobre antiguas pinturas.



Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Consejos de aplicación:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir adecuadamente la primera mano para conseguir una buena penetración en el sustrato.
- Aplicar en capas delgadas: 2 o 3 capas.
- Imprimir previamente sobre las maderas nuevas con fondo fungicida si se desea una protección preventiva frente a hongos o bacterias.
- Puede aplicarse sin necesidad de lijado entre manos, aunque es conveniente proceder a un suave lijado, con el fin de garantizar una perfecta adherencia y sobre todo, en el caso de maderas con tendencia a repelo. Para obtener un acabado sedoso, es conveniente también lijar antes de la última mano.
- No aplicar a temperaturas extremas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores a 80%

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.