



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

## DISOLVENTE 16 TT

### DESCRIPCIÓN

Diluyente compuesto de disolventes aromáticos, indicado para la dilución de la pintura **IMPRIMACIÓN TODO TERRENO POLIVALENTE**.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Para disolución (regulador de viscosidad) de Imprimación Todo Terreno Polivalente Moype.  
Adecuada velocidad de evaporación, obteniendo un equilibrio entre secado en profundidad y superficial.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	<b>Líquido incoloro de olor característico</b>
<b>Densidad:</b>	<b>0,88 Kg/Litro +- 0,05</b>
<b>Rendimiento:</b>	<b>En función del uso del producto.</b>
<b>Cont. Aromáticos</b>	<b>99% + - 1</b>
<b>Pto. Ebullición</b>	<b>&gt;100°C</b>
<b>Pto. Inflamación</b>	<b>&lt; = 80°C</b>
<b>Envases:</b>	<b>1, 5 y 25 L</b>

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación del soporte:

#### Soportes nuevos:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto. No altera las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas en la ficha técnica de la pintura.

#### Restauración y mantenimiento:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto.

#### Consejos de aplicación:

- Como regulador de viscosidad: añadir sobre la pintura en la proporción que marque la ficha técnica del producto a diluir. Agitar lentamente con una espátula la mezcla, hasta conseguir un producto homogéneo. Si se utiliza brocha o rodillo, se recomienda aplicar la Imprimación Todo Terreno (TT) al uso o diluida al 20%. Si se aplica a pistola, la dilución debe ser entre el 20 – 40 %, para aplicar a baja viscosidad (equivalente a 20 segundos en copa Ford)
- Como disolvente de limpieza de herramientas: se recomienda utilizar el disolvente específico DISOLVENTE LIMPIEZA ADM o DISOLVENTE UNIVERSAL 101. Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura. Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente después del lavado.
- Para diluir pinturas de otras marcas distintas a las fabricadas por MOYPE, probar antes de usar.

### SEGURIDAD

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-No verter los residuos al desagüe.

-Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*