



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

# IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO FACHADAS

## DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elástico de alta calidad, fotoreticulable para superficies verticales, contra las filtraciones y humedades exteriores. Impermeable y elástico, lavable y flexible.

Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aprox. en aplicación según ficha técnica.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

En exterior, para proteger y decorar fachadas de viviendas, chalets, colegios, etc., de mortero de cemento, ladrillo poroso... También para tapar pequeñas grietas (hasta 2 mm)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	<b>Copolímero acrílico reticulable con los rayos solares</b>
<b>Acabado:</b>	<b>Satinado</b>
<b>Color:</b>	<b>Blanco y colores carta Revestimiento</b>
<b>Densidad:</b>	<b>1,2 – 1,3 Kg/Litro +- 0,05 según colores</b>
<b>Sólidos en peso:</b>	<b>64 +- 1</b>
<b>COV:</b>	<b>Cat.a/c BA (2010) máx 40 g/L</b>
<b>Rendimiento:</b>	<b>0,6 L/m<sup>2</sup> según superficie (2 – 3 manos mínimo)</b> <b>Rendimiento por mano: 4-6 m<sup>2</sup>/L acabado en 3 manos</b>
<b>Secado:</b>	<b>Al tacto: 6-8 horas según temperatura y humedad. Repintado: 12-18 horas</b> <b>(a temperatura óptima 20°C y humedad 60%)</b>
<b>Envases:</b>	<b>15 Litros.</b>

## MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha, Rodillo o Pistola  
Dilución orientativa:  
brocha y rodillo 0-5% ; pistola 0-10%

**Diluyente y limpieza utensilios:** Agua

**Preparación del soporte:** el soporte debe estar totalmente seco (el valor de humedad medio con higrómetro no será nunca superior al 10%)

### Soportes nuevos:

Mortero de cemento: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de productos extraños, residuos o productos mal adheridos, así como de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro, y aplicar Fijador POLIACRIL. Masillar los defectos del soporte con plaste al uso FIBRA, para evitar posibles encharcamientos.

Ladrillo poroso: igual que sobre mortero de cemento.

Yeso: esperar a que esté bien seco (máximo 20% de humedad) y proceder como en mortero de cemento.

### Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con plaste al uso Fibra los defectos del soporte. Aplicar Fijador POLIACRIL / ACRIFORT, en las superficies a restaurar. Tratar los soportes con moho, previa limpieza del mismo, y si es necesario, aplicar Revestimiento Antihumedad.



Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

### Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con varias capas (se recomiendan 3), hasta aplicar la cantidad aconsejada.
- Se recomienda su uso en aplicaciones de capa gruesa, no usar en acabados de capa fina, ya que no desarrollaría todas sus características.
  
- **No aplicar en tiempo lluvioso o riesgo de lluvia.**
- A temperaturas frías (10-15°C) el secado es más lento.
- Mientras la pintura no está seca a fondo es sensible al agua.
  
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Preservar el envase de heladas.

**Garantía de 5 años, con seguimiento de obra NUEVA y aplicación según ficha técnica, y previa emisión de certificado de garantía por MOYPE, S.A.**

## SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*