PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

LACA NITRO

DESCRIPCIÓN

Laca nitrocelulosa transparente, de rápido secado, elevada dureza y tacto agradable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Acabados decorativos en interior, sobre madera en puertas, armarios, muebles, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	**Nitrocelulósica**	
Acabado:	**Brillante o Satinado, según referencia**	
Color:	**Incoloro**	
Densidad:	**0,95 Kg/Litro, +- 0,05**	
Sólidos en peso:	**30 +- 1**	
Rendimiento:	**6 – 8 m²/Litro y mano**	**En función del uso del producto**
Secado:	**Al tacto: 10 – 20 minutos según temperatura. Repintado: 8 – 12 horas aprox.**	
Envases:	**4 Litros y 750 ml**	**20 L sobre pedido**

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola

Dilución orientativa: brocha o rodillo: 0 – 10 %.
Pistola: 0 – 20%

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Universal 101

Preparación del soporte:

Soportes nuevos: Maderas nuevas:

El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%, que estén sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento: Maderas barnizadas o pintadas:

Si han sido barnizadas con barniz con color o incoloro, eliminar los productos extraños, eliminar las zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético, eliminar con decapante o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas. En caso de duda, se recomienda eliminar el barniz o pintura anterior con decapante. En cualquier caso, es conveniente comprobar la adherencia sobre antiguas pinturas.

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

Consejos de aplicación:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir adecuadamente la primera mano para conseguir una buena penetración en el substrato.
- Sobre fondos muy porosos o muy lisos es recomendable incrementar la dilución.
- No deben aplicarse nunca espesores de capa superiores a los correspondientes a 10 – 20 m^2 / Litro.
- Aplicar preferentemente sobre laca tapaporos nitro o fondo.
- No aplicar a temperaturas extremas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores a 80%, un exceso de humedad puede producir "blanqueados"
- Respetar el tiempo mínimo entre manos para evitar removidos.

SEGURIDAD

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC
-Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35ºC
-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
-Mantener fuera del alcance de los niños.
-No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.