



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

REVESTIMIENTO RUGOSO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo de acabado rugoso para uso en exteriores, con buena adherencia y resistencia a los álcalis, parcialmente impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Colores sólidos a la luz y resistentes al exterior. Disimula las imperfecciones de la fachada.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Exterior / Interior. Sobre fachadas de cemento, mortero de cemento, yeso, ladrillo poroso, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Copolímero Vinílico
Acabado:	Rugoso-pétreo Mate
Color:	Blanco (sobre pedido Carta de Colores Revestimientos Lisos)
Densidad:	1,6 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en peso:	75 +- 1
COV:	Cat.a/c BA (2010) máx 40 g/L
Rendimiento:	1 – 2 m²/Litro y mano aprox. según superficie
Secado:	Al tacto: 1 – 3 horas según temperatura. Repintado 12 – 24 horas
Envases:	15 y 4 Litros

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Rodillo o Pistola de gotelé Dilución aproximada: 0 – 5 %

Diluyente y limpieza utensilios: Agua

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Mortero de cemento: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños. Fijar los soportes degradados con fijador de fondo POLIACRIL o ACRIFORT. Masillar con plaste exterior los defectos del soporte. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Yeso: esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% de humedad). Eliminar del soporte productos extraños. Eliminar eflorescencias. Regular las absorciones del soporte con POLIACRIL, ACRIFORT o con una mano diluida Revestimiento Liso. En superficies pulidas, lijar para abrir poro. Masillar con plaste exterior los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con plaste (al uso o en polvo para exterior) los defectos del soporte. Tratar con mate Antimoho los soportes con moho, previa limpieza del mismo, o con Revestimiento Antihumedad.



Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Sobre superficies nuevas, aplicar previamente una mano de fijador POLIACRIL o ACRIFORT (ver fichas técnicas de ambos productos para dilución), y aplicar una primera mano diluida un 5% con agua. Acabar con una o dos manos diluyendo un 5%.
- Es aconsejable preparar el soporte con Revestimiento Liso del mismo color para evitar una excesiva absorción.
- Para restauración y mantenimiento, una vez preparada la superficie según apartado anterior, aplicar la pintura diluida un 5 % en agua.
- **No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación, ni en tiempo lluvioso o con riesgo de lluvia.**
- Preservar el envase de heladas.
- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 20 - 30 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar enérgicamente.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

GARANTÍA DE 5 AÑOS previa emisión del certificado de garantía por parte de MOYPE, S.A. sobre obra nueva.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.