



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

BARNIZ PARQUET AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano modificado **al agua monocomponente** para el barnizado de suelos de madera, tarimas y parquet, exterior e interior, en incoloro. Alta cubrición, **acabado brillo**.

Acabado de alta calidad, similar a los productos base disolvente, con unos tiempos de secado muy cortos, muy bajo olor, evitando que se tengan que restaurar los suelos dejando la vivienda inhabitable en un periodo de varios días.

Resalta el color de la madera y forma una película transitable de gran dureza y elasticidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Protección y decoración de **suelos de madera, tarima y parquet**, tanto en exterior como en interior, por su alta resistencia y alta transitabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Poliuretano monocomponente	
Acabado:	Brillo	
Color:	Incoloro	
Densidad:	1 – 1,1 g/cm ³	
Sólidos en peso:	30 – 35 %	
COV:	Cat. E (BA) (2010) máx. 130 g/L	
Rendimiento:	10 m ² /Litro y mano	Según superficie
Secado a 20°C:	Libre de polvo: 30 min. (H.R. 65%)	Repintado: 2 – 3 horas
Envases:	750 ml y 4 Litros.	

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo de capa fina o Pistola

Diluyente: Agua desionizada o destilada.

Limpieza utensilios: Agua de red

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Para maderas sin tratar, lijar siempre la madera en el sentido de la veta, y asegurarse que esté limpia y seca, con menos de un 20% de humedad. Eliminar resinas o secreciones de resinas.

Restauración y mantenimiento:

Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva capa, lijando y limpiando previamente.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

Consejos de aplicación:

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Producto listo al uso. No es necesario rebajar con agua, pero en caso de que se haga, debe ser un máximo del 5% y con agua desionizada o destilada.

Sobre maderas nuevas, preparar según apartado anterior, y aplicar una primera mano fina (dilución 5% máximo) una segunda mano completa (sin diluir). Se aconseja aplicar de dos a tres manos. La herramienta más usual

Para restauración y mantenimiento, una vez preparada la superficie según apartado anterior, aplicar el barniz en una o dos capas, según el estado de la madera.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Preservar el envase de heladas.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses** desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.