



Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

# REVESTIMIENTO ELÁSTICO FACHADAS con conservante antimoho

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico para protección y decoración de fachadas. Muy aconsejable contra las filtraciones y humedades exteriores. Impermeable y elástico, lavable y flexible, anticarbonatación. Máxima resistencia a la intemperie, baja tendencia al ensuciamiento. Contiene conservante antimoho.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

En exterior, para proteger y decorar paramentos verticales de viviendas, chalets, colegios, etc., de mortero de cemento, ladrillo poroso... También para tapar pequeñas fisuras (anchura máxima de 1 mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.** Uso interior / exterior.

## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Copolímero estireno-acrílico con propiedades elásticas
Acabado:	Semimate, ligeramente plastificado
Color:	Blanco
Densidad:	1,3 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en peso:	57% +- 1
COV:	Cat.a/c BA (2010) máx 40 g/L
Rendimiento:	Rendimiento por mano: 4-6 m <sup>2</sup> /L. según superficie. Aplicación de 3 capas sucesivas.
Secado:	Al tacto: 45 min. – 1 hora según temperatura y humedad. Repintado: 12-18 horas, según secado de la capa precedente.
Envases:	14 Litros.

## MODO DE EMPLEO

Aplicación:	Brocha, Rodillo o Pistola	Dilución orientativa:	brocha y rodillo 0-10%      pistola 0-10%
-------------	---------------------------	-----------------------	---

Diluyente y limpieza utensilios: Agua

**Preparación del soporte: el soporte debe estar totalmente seco (el valor de humedad medio con higrómetro no será nunca superior al 10%)**

### Soportes nuevos:

Mortero de cemento: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de productos extraños, residuos o productos mal adheridos, así como de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro, y aplicar Fijador POLIACRIL. Masillar los defectos del soporte con plaste al uso FIBRA, para evitar posibles encharcamientos.

Ladrillo poroso: igual que sobre mortero de cemento.

Yeso: esperar a que esté bien seco (máximo 20% de humedad) y proceder como en mortero de cemento.

### Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con plaste al uso Fibra los defectos del soporte. Aplicar Fijador POLIACRIL / ACRIFORT, en las superficies a restaurar. Tratar los soportes con moho, previa limpieza del mismo, y si es necesario, aplicar Revestimiento Antihumedad.



Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

### Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Sobre superficies nuevas, aplicar previamente una mano de fijador POLIACRIL o ACRIFORT (ver fichas técnicas de ambos productos para dilución), y aplicar una primera mano diluida un 10-15% con agua. Acabar con dos manos diluyendo la segunda mano un 10% y la tercera mano un 5%. **SE RECOMIENDA EL ACABADO CON TRES MANOS PARA QUE LA PINTURA DESARROLLE TODAS SUS CARACTERÍSTICAS.**
- Para restauración y mantenimiento, una vez preparada la superficie según apartado anterior, aplicar la pintura diluida un 5-10% en agua.
- **No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación, ni en tiempo lluvioso o con riesgo de lluvia.**
- Preservar el envase de heladas.
- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar enérgicamente.

## SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*